

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Granyl Emborrachado

Textura de grãos grossos , Acrílica , Super Premium ,desenvolvida com nanotecnologia , possui maior durabilidade e resistência a intemperismo . Produto com propriedade elastomerica com capacidade de dissimular fissura de ate 1,5mm . Alto poder de aderência e estanqueidade . Acabamento flocado

1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada / Elastomerica
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C°	130 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 60%	Toque: 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	2,00 g/c3
PH	8,59
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Propriedades

- Ótima aderência
- Lavável
- Suporta fissura de 1,5mm
- Estanque
- Grande resistência a intempéries

3) Substratos: Emboço(trazo externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto

4) Aplicação: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

Lembramos que obom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Diluição: Pronto para uso, se necessário diluir com até 1% de água limpa

Número de demãos: 01

Secagem:

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

5) Rendimentos: Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada:

(# 16) de 5,0 m² a 6,5m² por balde de 25kg

6) Espessuras

Aproximadamente 3,00 mm

7) Embalagens: Balde com 25kg

8) Indicação de uso: Aplicar em até 120 dias, após a embalagem aberta aplicar em no máximo 12hs

Produto em conformidade coma ABNT NBR 11.702 – item 4.6.3 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que obom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.