

## FICHA TÉCNICA

### PRODUTO: IMPERIAL EMBORRACHADO

Textura de grãos finos, Acrílica, Super Premium, desenvolvida com nanotecnologia, possui maior durabilidade e resistência a intemperismo. Produto com propriedade elastomérica com capacidade de dissimular fissura de até 1,0mm. Alto poder de aderência e estanqueidade. Fácil aplicação, acabamento chapiscado

#### 1) Características técnicas:

Cor	- Branco ou conforme catálogo
Resina	- Acrílica/ Elastomérica
Teor de sólidos	- 69%
Viscosidade	- 128 krebs +- 2
Secagem	- Toque 12 hora - Cura total 14 dias
Solvente	- água
Peso específico	- 1,618 g/cm <sup>3</sup>
PH	- 8,9
Concentração de VOC	48gr/litro

#### 2) Aplicação:

A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície, carregar o rolo com a textura preenchendo todo pano, em um movimento vertical dar o acabamento com o rolo até obter o resultado uniforme.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

- 3) Propriedades:**  
Alto poder de aderência  
suporta fissura de até 1mm  
Hidrorrepelente  
Estanque
- 4) Ferramenta:** Rolo de espuma alveolar para textura média/alta e trincha
- 5) Diluição:** diluir com até 2% de água limpa para cada balde 25kg. Em recipiente apropriado homogeneizar com misturador elétrico
- 6) Demãos:** 01
- 7) Secagem:** 12hs ao toque, 72 final, 14 dias para atingir a resistência total
- 8) Rendimento:**  
  
De 12,5m<sup>2</sup> a 14,5m<sup>2</sup> por balde de 25kg
- 9) Tempo de Garantia:** 4 anos
- 10) Embalagem:**  
  
Balde com 25Kg

**Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.6.1 e ABNT NBR 17.134.**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.