

## FICHA TÉCNICA

### PRODUTO: LAMATAN EXTERNO

Textura de grãos médios, indicados para aplicação em áreas externas e internas, com grande resistência ao intemperismo e abrasão.

#### 1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C	130 Krebs +- 2
Secagem: Umidade real ar 80% total 14 dias	Toque:12horas / cura
Solvente	Água
Peso específico	1,98 g/c3
PH	8,30
Concentração de VOC	48gr/litro

#### 2) Propriedades:

Ótima aderência  
Alta espessura  
Lavável  
Impermeável  
Grande resistência a  
intempéries  
Baixo VOC

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**3) Substratos:** Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto.

**4) Aplicação:** A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de selador Acrílico na cor do revestimento. Aguardar no mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, retira - se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

**Diluição:** pronto para uso, se necessário adicionar no máximo 1% de água limpa

**Número de demãos:** 01 demão

**5) Secagem:**

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

**6) Rendimentos:**

Oscila em função da irregularidade e porosidade a superfície

Aplicada: O produto rende de 7,5 m<sup>2</sup> a 8,3 m<sup>2</sup> acabado, por barrica de 25kg.

**7) Embalagem:**

Barricas com 25Kg

**Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11.702 item 4.6.2 e ABNT NBR 17.134.**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.